



LACAR® CLASSIC

Die Gimmel-Leder Produktion

Alle Anforderungen an die internationale Gesetzgebung, insbesondere diejenigen der EU, werden erfüllt.

Rohware: ausschliesslich europäische Rindhäute.

Gerbung: je nach Lederart mineralische Gerbung mit Chromsulfat, vegetabilische oder synthetische.

Färbung: mit Azo-Farbstoffen ohne verbotene Arylamine und Fette ohne AOX-haltige Produkte.

Zurichtung: wasserverdünnbare Lacke verschiedener Polymerverbindungen.

Gimmel-Leather Production

International, especially European legislation is fully adopted in the leather production.

Rawhides: superior European cattle-hides are processed.

Tannage: dependent upon leather quality, mineral tannage with chromium sulphate, vegetable or synthetic tannage may be employed.

Colouring: effected with azo-dyes and fatliquors that comply with existing legislation.

Finishing: finishing effects are accomplished with water-soluble polymer-lacquers.

Echtes Leder ist ein Naturprodukt: der Anatomie des Tieres entsprechend bestehen innerhalb der Haut Unterschiede in der Dichte der Faserstruktur.

Genuine leather is a product of nature: According to the anatomy of the animal the fibre structure differs in density within a hide.

Farben / Colours	Sonderfarben / Special Colours	Grösse / Surface	Stärke / Thickness	Ledertyp / Leather Type
21	min. 10 Häute / Hides	ca. 5.2 m ²	1.0-1.2 mm	Semianilin / Semianiline

LACAR® CLASSIC hält, was der Name verspricht: das klassische edle echte Leder. Hohe Natürlichkeit durch die glatte Narbenoberfläche, ein runder Griff durch angenehme Fülle und Körper in der gesamten Faserstruktur, und doch geschmeidig und sensitive auf der Oberfläche. Diese edlen Leder müssen aus schönsten Rohhäuten gefertigt werden und sind deshalb etwas Besonderes.

LACAR® CLASSIC stands for the highest of values – the noble genuine Gimmel leather. Tactile, smooth and sensitive on the surface LACAR® CLASSIC displays a highly natural clean grain finish, excellent Nappa hand and fullness throughout the fibre structure. These precious leathers are chosen from best Central European cattle hides and remain superior throughout their life.

Technische Daten / Technical Data

Kriterium / Criteria	Testmethode / Test Method	Anforderung / Requirement
Lichtechnheit / Colours Fastness to Light	ISO 105-B02	min. 4
Knickfestigkeit / Flexing Endurance	ISO 5402	50'000
Haftfestigkeit / Finish Adhesion	ISO 11644	2.5 N / 10 mm
Reibechnheit / Colour Fastness to Rubbing		
• trocken / dry	ISO 11640	500 Cyc. / 4
• nass / wet	ISO 11640	100 Cyc. / 4
Reissfestigkeit / Tear Resistance	ISO 3377-1	40 N
Flammfestigkeit / Flammability	BS 5852	Part 2